

試験方法

1. 耐透過性

- 試験は、[JIS T 8030 A 法](#) により実施します。
- 耐透過性試験で、標準透過速度 $0.1\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{min}$ で測定された「平均標準破過点検出時間」にて分類します。

耐透過性の分類

クラス	
6	480 分を超え
5	240 分を超え
4	120 分を超え
3	60 分を超え
2	30 分を超え
1	10 分を超え

JIS T 8116 : 2005 表 1 より（表は当センター作成）

2. 耐浸透性

- 試験は、[JIS Z 4810](#) により実施します。



- 耐浸透性試験を実施し、JIS Z 9015-1（計数値検査に対する抜取検査手順－第1部：ロットごとの検査に対する AQL 指標型抜取検査方式）の「品質許容水準（AQL）」にて分類します。

なお当センターでは JIS Z 9015-1 の抜取検査について、出張検品、大量のサンプルサイズ（サンプル中のアイテム数）、AQL に対する適合・不適合に対応していません。詳細はご相談ください。

耐浸透性の分類

クラス	
4	4.0
3	2.5
2	1.5
1	0.65

JIS T 8116 : 2005 表 2 より（表は当センター作成）